

MAPLEX®

FORMULA ORIGINAL

MAPLEX LISTO® FRISO LISTO

**Mezcla Lista
para frisar
paredes y techos**



www.maplex.com.ve





FRISO LISTO

Mezcla Lista de fácil aplicación para frisar o revocar Paredes y Techos de mampostería de bloques de arcilla, bloques de concreto, ladrillos, piedras, lajas, paneles y bloques de poliestireno

INDICADO PARA

MAPLEX LISTO® **FRISO LISTO** es un mortero seco fabricado a base de agregados minerales seleccionados, cemento portland y aditivos químicos de alta resistencia y máxima rentabilidad, al que solo se le agrega agua para obtener una **Mezcla Lista**, permitiendo excelente trabajabilidad y estabilidad al aplicarse.

APLICACIONES

MAPLEX LISTO® **FRISO LISTO** debe aplicarse sobre superficies sólidas, secas, limpias, ausentes de polvos y grasas. Está diseñado para frisar o revocar paredes de mampostería de bloques de arcilla, bloques de concreto, ladrillos, piedras, lajas, mejorar, resanar o reparar superficies existentes o nuevas en techos y paredes. Para uso residencial, comercial e industrial, en interiores y exteriores.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

Solamente agregue agua limpia y mezcle dentro de un recipiente no absorbente (metálico, plástico) limpio de todo agente contaminante, con la finalidad de evitar un secado acelerado. Mezclar en forma convencional o con la ayuda de un mezclador mecánico, hasta obtener una mezcla homogénea.

OTRAS APLICACIONES

Sobrecapas o nivelaciones de pisos no mayores a 15mm. Reparar superficies, resanar compatibles con el cemento.

TIEMPO DE USO

El producto se debe utilizar dentro de las horas inmediatas a su mezclado siendo este tiempo variable según condiciones ambientales en cuanto a temperatura y humedad.

Tiempo útil de uso recomendado: 120 minutos.

En climas o ambientes muy calidos, mantenga húmeda la mezcla después de ser preparada.

ALMACENAJE

Por un tiempo máximo de 6 meses. Manteniendo en el envase original cerrado, en un lugar seco y protegido de la humedad, sobre estibas de madera y/o elevado del piso, alejado de la pared.

PRECAUCIONES

Para su manipulación se recomienda el uso de lentes de seguridad, guantes y mascarilla antipolvo. Este producto no debe ingerirse y debe mantenerse fuera del alcance de los niños. No es tóxico, ni inflamable. En caso de presentar irritación en la piel o en los ojos, lavarse con abundante agua limpia.

GARANTÍA

El fabricante garantiza este producto contra defectos de fabricación, sin asumir responsabilidades derivadas por perjuicios originados por el uso inadecuado y/o mal almacenamiento.

TABLA DE RENDIMIENTO

		RESULTADO
FRISO LISTO	Espesor de 12mm	**1,00 m ² x saco

**Los resultados pueden variar dependiendo de cada superficie.

Nota: Maplex Industrial, C.A. garantiza este producto contra defectos de fabricación, sin asumir toda responsabilidad derivada por perjuicio de utilización o selección inadecuada del producto o mal almacenamiento, ya que las condiciones, modos de almacenaje, aplicación y posibles modificaciones del producto quedan fuera del alcance de nuestros medios y control. Es responsabilidad de cliente asegurarse de la correcta selección y uso del producto en la aplicación a realizar.



FRISO LISTO		MORTERO SECO	
APLICACIONES		DATOS TECNICOS	
USO	RESIDENCIAL COMERCIAL - INDUSTRIAL	DURACION DE LA MEZCLA	APROX. 120 MINUTOS*
AMBIENTE	INTERIORES EXTERIORES	TIEMPO ABIERTO	30 MINUTOS*
SUPERFICIE	SUPERFICIES DE CONCRETO. MAMPOSTERIA O PREFABRICADAS. SUPERFICIES PRE-EXISTENTES, NUEVAS O FRESCAS DE PAREDES, MUROS O TECHOS. CONSTRUIR SOBRE CAPAS DE NIVELACIÓN DE ESPESORES MÁXIMOS DE 15mm REPARAR O RESANAR FRISOS Y ACABADOS COMPATIBLES.	RENDIMIENTO APROXIMADO*]	1 M² / SACO A 12mm DE ESPESOR FACULTATIVO AL INSTALADOR**
		AGUA REQUERIDA EN LA MEZCLA	1 PARTE DE AGUA POR CADA 3 PARTES DE PRODUCTO
CARACTERISTICAS FISICAS			
EMPAQUE	SACO PLASTICO	COLOR	BLANCO *** GRIS
PESO	25 KG	ASPECTO FÍSICO	POLVO GRANO MEDIO

* SEGÚN TEMPERATURA DE LA SUPERFICIE, TEMPERATURA AMBIENTAL O CONDICIONES CLIMÁTICAS, LOS RESULTADOS PUEDEN VARIAR DEPENDIENDO DE CADA SUPERFICIE.

** AJUSTABLE AL GUSTO O NECESIDAD, LA CANTIDAD DE AGUA AQUÍ REFERIDA ES ORIENTATIVA, SE PUEDE AGREGAR EL AGUA COMO SE AGREGA A UNA MEZCLA TRADICIONALMENTE.

*** Pedidos Especiales.

MAPLEX LISTO®